

Référentiels normatifs & caractéristiques des profils

Nos tableaux d'utilisation sont élaborés sur la base des normes suivantes :

- **Plaques nervurées de couverture de forme trapézoïdale et sinusoidale**
 - > **Couvertures droites** : selon NF P 34-205-1 (Référence : DTU 40.35) et règles N84 de février 2009
 - > **Couvertures cintrées** : selon NF P 34-205-1/A1 (Référence : DTU 40.35) et règles N84 de février 2009
- **Autres plaques de couverture**
 - > **Mauka® Line T** : selon NF EN 14783
 - > **Halny® 1100** : selon NF EN 14782
 - > **Komet® 840** : selon NF EN 14782
 NV 65 modifiées pour les charges ascendantes et N 84 pour les charges descendantes
 NF EN 1991-1-4 « vent » pour les charges ascendantes et NF EN 1991-1-3 « neige » pour les charges descendantes,
 et leurs annexes nationales

Mise en œuvre :

Profils de couverture : Elle s'effectue conformément au DTU 40.35
 Les valeurs minimales des pentes figurent par ailleurs dans notre guide des actions climatiques et sismiques

Mauka® Line T & Komet® 840 : Elle s'effectue selon l'Avis Technique en vigueur

Caractéristiques du matériau de base :

Nuance d'acier : S 320 GD

Référence normative NF EN 10346

Type de protection :

- > Acier revêtu (sauf Komet®) : référence normative NF EN 10346 • NF P 34-310 • ETPM ZMevolution®
- > Acier revêtu prélaqué : référence normative NF EN 10169+A1 • NF P 34-301 • ETPM ZMevolution®

Pour vous repérer dans les fiches produits

▼ Indique la face prélaquée sur les schéma techniques

Les avantages de nos profils sont identifiables comme suit :



En option ou sous réserve de vérification des contraintes de l'ouvrage :



Gamme Trapéza®

Trapéza® 7.96.54T



ArcelorMittal

Plaque nervurée de couverture de type trapézoïdal



Longueur de profilage :
Minimale 1 800 mm / Maximale 12 000 mm
Épaisseur unique : 0,75 mm
Pente minimum 10 %

L'utilisation de ce profil en peau extérieure des systèmes de toiture chaude Globalroof® avec plateaux n'est pas visée par l'ETN

Caractéristiques expérimentales

				Épaisseur (mm)		
				0,75		
Selon PV N° EAL 3293		Masse surfacique (kg/m²)		10,38		
Action des charges descendantes	Moments d'inertie (cm⁴/ml)	Travée simple	I2	44,66		
		Deux travées égales	I3	40,97		
		Continuité	I _m	42,82		
	Moments de flexion (m.daN/ml)	En travée	Système élastique	Md2T	467,09	
			Système élasto-plastique	Md3T	432,23	
Sur appui		Md3A	351,01			
Réaction d'appui (daN/ml)		Sous charge concentrée	Mc	248,96		
			Rd	1 409,72		
Action des charges ascendantes	Fixation complète en sommet de nervure	Moments de flexion (m.daN/ml)	En travée	Système élastique	Ma2T	404,66
				Système élasto-plastique	Ma3T	428,99
		Sur appui	Ma3A	220,65		
		Effort d'arrachement sur appui (daN/ml)	Sa	672,92		

Portées utiles sous l'action des charges climatiques pour travées égales

Trapéza® 7.96.54T	Charges d'exploitation non pondérées (daN/m²)	2 appuis		3 appuis		4 appuis	
		0,75	0,75	0,75	0,75		
Charges descendantes	45	4,15	5,25	4,00			
	55	3,95	5,20	4,00			
	65	3,75	4,95	4,00			
	75	3,60	4,75	4,00			
	90	3,40	4,50	4,00			
	100	3,30	4,35	4,00			
	125	3,10	4,10	3,80			
	150	2,95	3,80	3,60			
	175	2,80	3,55	3,40			
	200	2,65	3,30	3,30			
Charges ascendantes	Fixation complète en sommet de nervure	225	2,55	3,15	3,15		
		250	2,50	3,00	3,00		
		75	5,45	4,70	4,00		
		100	4,80	4,00	4,00		
		125	3,80	3,55	3,85		
		150	3,15	3,15	3,45		
	200	2,30	2,35	2,55			